

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
**хлопья ПЭТФ (зеленые),**  
**предназначенные для реализации**

№ п/п	Контролируемый параметр		Единицы измерения	Требуемое значение
1	Вязкость характеристическая		дл/г	0,72 – 0,80
2	Содержание влаги		%	не более 1,0
3	Размер хлопьев (длина, ширина)		мм	3 – 14
4	Содержание хлопьев размером менее 3 мм		%	не более 5
6	Насыпная плотность		кг/м <sup>3</sup>	200 - 400
7	Температура плавления		°С	245 - 255
8	Остаточная щелочность(показатель рН)			6,5 – 7,5
9	Остаточное содержание клея		ppm	не более 80
10	Содержание ПВХ (PVC)		ppm	не более 150
11	Содержание полиэтилена, полипропилена (всплывающие загрязнения, другие пластики)		ppm	не более 150
12	Содержание других не расплавляющихся загрязнений (камень, стекло, бумага, дерево, этикетка)		ppm	не более 50
13	Содержание эластомеров		ppm	не более 100
14	Содержание металла		ppm	не более 50
15	Содержание в бесцветных хлопьях	- голубых хлопьев - зеленых хлопьев - коричневых хлопьев - хлопьев нестандартных цветов	%	не более 10 не более 3 не более 3 не более 5
16	Содержание в голубых хлопьях	- бесцветных хлопьев - зеленых хлопьев - коричневых хлопьев - хлопьев нестандартных цветов	%	не более 10 не более 3 не более 3 не более 5
17	Содержание в зеленых хлопьях	- бесцветных хлопьев - голубых хлопьев - коричневых хлопьев - хлопьев нестандартных цветов	%	не более 20 не более 10 не более 5 не более 5
18	Содержание в коричневых хлопьях	- бесцветных хлопьев - голубых хлопьев - зеленых хлопьев - хлопьев нестандартных цветов	%	не более 10 не более 5 не более 5 не более 5