

СПЕЦИФИКАЦИЯ

хлопья ПЭТФ «микс», предназначенные для реализации

№ п/п	Контролируемый параметр		Единицы измерения	Требуемое значение
1	Содержание в хлопьях «микс» из бутылок ПЭТ стандартных* цветов	бесцветных, голубых, зеленых, коричневых хлопьев	%	не нормируется
		хлопьев нестандартных цветов	%	не более 5,0
2	Содержание в хлопьях «микс» из бутылок ПЭТ нестандартных** цветов	бесцветных, голубых, зеленых, коричневых хлопьев	%	не нормируется
		хлопьев нестандартных цветов	%	не нормируется
3	Вязкость характеристическая		дл/г	0,72 – 0,80
4	Содержание влаги		%	не более 1,0
5	Размер хлопьев	длина, ширина	мм	3 – 14
6	Содержание хлопьев размером менее 3 мм		%	не более 5
7	Насыпная плотность		кг/м ³	200 - 400
8	Температура плавления		°С	245 - 255
9	Остаточная щелочность(показатель рН)			6,5 – 7,5
10	Остаточное содержание клея		ppm	не более 80
11	Содержание ПВХ (PVC)		ppm	не более 150
12	Содержание полиэтилена, полипропилена (всплывающие загрязнения, другие пластики)		ppm	не более 150
13	Содержание других не расплавляющихся загрязнений (камень, стекло, бумага, дерево, этикетка)		ppm	не более 50
14	Содержание эластомеров		ppm	не более 100
15	Содержание металла		ppm	не более 50

* стандартные цвета – бесцветный, голубой, коричневый, зеленый

** нестандартные цвета – цвета, отличные от бесцветного, голубого, коричневого, зеленого.